LE TEXTILE LAB

Fil d'alginate coloré *rigide*

Polymère	Alginate	15 g
Plastifiant	Glycérine	25 g
Solvant	Bain de teinture	500 mL
Composite	Huile	12 g
Solution	Eau	1500 mL
Solution	Chlorure de Calcium ⚠	150 g

LE TEXTILE LAB

Fil d'alginate coloré *rigide*

1 - Préparation du chlorure de calcium :
Dans un grand contenant mélanger du chlorure de calcium dans de l'eau (à 10%)

2 - Préparation de la recette :
- Dans un récipient mélangez le bain de teinture, l'huile, la glycérine et l'alginate puis mixer.
- Une fois l'obtention d'une consistance crémeuse arrêter le mixeur.
- Laissez reposer le mélange 2h pour laisser les bulles d'airs s'échapper.
- A l'aide d'une seringue, extruder le mélange dans la solution de chlorure de calcium .
- Laisser 5 minutes les fils dans la solution puis les rincer.
- Les mettre à sécher en les tendant légèrement
- Les travailler avant qu'ils ne perdent trop leur souplesse.

LE TEXTILE LAB

Fil d'alginate coloré *rigide*

Polymère	Alginate	9 g
Plastifiant	Glycérine	15 g
Solvant	Eau	300 mL
Composite	Huile	10 g
Colorant	Pigment	5 g
Solution	Eau	1500 mL
Solution	Chlorure de Calcium ⚠	150 g

LE TEXTILE LAB

Fil d'alginate coloré *rigide*

1 - Préparation du chlorure de calcium :
Dans un grand contenant mélanger du chlorure de calcium dans de l'eau pour la solution (à 10%)

2 - Préparation de la recette :
- Mélanger l'huile aux pigments.
- Dans un récipient mélangez le reste d'eau, l'huile chargée de pigment, la glycérine et l'alginate puis mixer.
- Une fois l'obtention d'une consistance crémeuse arrêter le mixeur.
- Laissez reposer le mélange 2h pour laisser les bulles d'airs s'échapper.
- A l'aide d'une seringue, extruder le mélange dans la solution de chlorure de calcium .
- Laisser 5 minutes les fils dans la solution puis les rincer.
- Les mettre à sécher en les tendant légèrement
- Les travailler avant qu'ils ne perdent trop leur souplesse (24h mini - 48h max).