

Xanthan: la mezcla más líquida de todas a la hora de preparar, sería fácil de vertir en un molde, es la que más tarda en secar

Pero

Por material secado

textura

vertir en molde

Xan

48h  
de los tres

rígida

y áspera

Después de

prepararla es la

mezcla más "líquida"

y por ende la más fácil

de vertir en moldes y se

adapta

glen

5h

rígida

y áspera

se seca casi al

instante de haberla

tendrás que verirla

en el molde luego

luego.

Sodio

48h

rígida y

áspera,

se craquea

durante con el contacto

en el secado.

la mezcla resulta

en un tipo

masa/plastilina

es fácil de manipular

y meter en molde

pero difícil que

tome todos los

detalles de este.